

Tehničke informacije **KEMOCID**



Opis

KEMOCID je osnovni premaz za drvo koji čine smjesa organskih otapala i fungicida.

Područje primjene

Može se upotrebljavati za sve vrste drvenih konstrukcija izloženih vanjskim utjecajima. Olakšava prianjanje sljedećeg sloja premaza za drvo i smanjuje potrošnju završnih lazurnih premaza.

Za fungicidnu i algicidnu zaštitu suhog filma sadrži 3-jodo-2-propinil butilkarbamat.

Asortiman

bezbojni, zeleni

Gustoća

0,86 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Ne razrjeđuje se.

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(f), 700 g/l; maks. 700 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Kompatibilnost

Prethodni premazi: -

Sljedeći premazi: ULTRATOP lasur, ULTRATON lasur, ULTRA LAZURIT

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite podloga mora biti potpuno suha, obrušena, čista, bez prašine, masnih mrlja, gljivica i ostalih stranih tijela. Vlažnost ne smije prelaziti 12 %. Prije nanošenja Kemocida, stare premaze drugačije vrste potrebno je izbrusiti do golog drveta. Površinu je prije apliciranja potrebno aktivirati (brusni papir 80 – 100) kako bi premaz mogao što bolje penetrirati u drvo.

Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Sklon samozapaljenju! Natopljene tkanine mogu se zapaliti bez prisutnosti izvora paljenja stoga ih je nakon upotrebe potrebno namočiti u vodi ili spaliti!

KEMOCID

Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

Nanošenje materijala

Može se nanositi kistom, spužvom, uranjanjem ili polijevanjem u jednom sloju, sa svih strana elementa koji se obrađuje.

Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate u *Sintetičnom razrjeđivaču*.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka: min. +10 °C, maks. 25 °C

relativna vlažnost: maks. 75 %

temperatura površine: min. +10 °C, maks. 25 °C

Izdašnost i debljine nanosa

10 – 13 m²/l u jednom sloju, ovisno o upojnosti drva i stupnju obrade

Sušenje

temperatura površine [°C]	suh na dodir [h]	potpuno suh [h]	međupremazni interval	
			min. [h]	maks. [d]
20	16	24	16 – 24	—*

* Ako se ovo vrijeme prekorači, površinu premaza treba lagano prebrusiti brusnim papirom radi bolje prionjivosti sljedećeg premaza i otpašiti.

Rok valjanosti

2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

KEMOCID

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2/1 | 19.05.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668